

von Profis
für Profis

RGO 1K Kunststein & Steinhafthvermittler Technisches Datenblatt (TDB)



Lacklehner
HIGH END OBERFLÄCHEN



rgo Beton
Oberflächen

Verwendungszweck

RGO 1K Kunststein & Steinhafthvermittler ist ein vollständig farbloser, universell einsetzbarer Haftvermittler für den Einsatz auf Natur- und Kunststein.


Aufgrund der speziellen Formulierung ist auch eine Haftung auf schwierigen Untergründen gegeben. Das Material bietet eine große Zeitersparnis durch schnelle Trocknung und Überlackierbarkeit. Überlackierbar mit 1K- und 2K-Produkten. RGO 1K Kunststein & Steinhafthvermittler ist farblos und UV-stabil.

Ergiebigkeit: 8,0 - 10,0 m²/l

Verarbeitungshinweise



Farbton
farblos



Mischungsverhältnis
Härter
--

nach Gewicht Lack : Härter

--

nach Volumen Lack : Härter

--



Härter
für Ganzlackierungen
--

für Teillackierungen

--



Topfzeit
--



Verdünnung
spritzfertig eingestellt



Spritzviskosität
Fließbecher
12 - 15 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--



Auftragsverfahren
Auftragsverfahren
Fließbecher
(Hochdrucktechnik)

Härter

Druck (bar)

Düse (mm)

Spritzgänge

Verdünnung

--

1,6 - 2

1,3 - 1,6

1


--

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

RGO 1K Kunststein & Steinhafthmittler

Produktinformation

Seite 2 / 2



Ablüftzeit

--

Trockenschichtdicke

3 - 5 µm



Trocknungszeit

Objekttemp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Schleifbar	Überlackierbar
20 °C	--	--	--	--	10 min

Hinweise

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebilde mindestens 3 Jahre Systembedingt kann es zu einer leichten Verfärbung im Gebilde kommen. Dies ist eine produkttypische Eigenschaft und stellt keinen Qualitätsmangel dar.

VOC-Gesetzgebung: --

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Verarbeitungshinweise: Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Die Überlackierung von RGO 1K Kunststein & Steinhafthmittler ist innerhalb von 2 Tagen möglich.

Gründliches Entfetten der Oberflächen mit antistatisch oder Silikonentferner.

Gründliches Schleifen mit MP Soft Pad oder P 180-240.

Nachreinigen mit Silikonentferner.

Teile gründlich trocknen lassen. **ACHTUNG:** Trennmittel müssen vollständig entfernt werden! Nach Abschluss der o. g. Vorbehandlung empfehlen wir eine Benetzungsprobe mit Wasser. Perl das Wasser stark ab, Vorbehandlung wiederholen.

